ES. ESSEN

COMPACTTO PEDRA
GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO
RECTIFIED PORCELAIN TILES
GRÈS CERAME RECTIFIÉ

ESSENTIAL

V3

R 9

Es. Essen Ash
45x90 - 17,71" x 35,43" M20 |35.805.344.0304
60x60 - 23,62"x23,62" M65 |11.840.344.0304
Es. ADZ Essen Ash
60x60 - 23,62"x23,62" M17 |11.840.344.0411

Es. Rlv. Essen Ash 45x90
45x90 - 17,71" x 35,43" M20 |35.805.344.0345

Es. Essen Sand
45x90 - 17,71" x 35,43" M20 |35.805.119.0304
60x60 - 23,62"x23,62" M65 |11.840.119.0304
Es. ADZ Essen Sand
60x60 - 23,62"x23,62" M17 |11.840.119.0411

Es. Rlv. Essen Sand 45x90
45x90 - 17,71" x 35,43" M20 |35.805.119.0345

Es. Essen Tortora
45x90 - 17,71" x 35,43" M20 |35.805.297.0304
60x60 - 23,62"x23,62" M65 |11.840.297.0304

Es. Rlv. Essen Tortora 45x90
45x90 - 17,71" x 35,43" M20 |35.805.297.0345

Es. Essen Gris
45x90 - 17,71" x 35,43" M20 |35.805.002.0304
60x60 - 23,62"x23,62" M65 |11.840.002.0304
Es. ADZ Essen Gris
60x60 - 23,62"x23,62" M17 |11.840.002.0411

Es. Rlv. Essen Gris 45x90
45x90 - 17,71" x 35,43" M20 |35.805.002.0345

Es. Essen Zircon
45x90 - 17,71" x 35,43" M20 |35.805.139.0304
60x60 - 23,62"x23,62" M65 |11.840.139.0304

Es. Rlv. Essen Zircon 45x90
45x90 - 17,71" x 35,43" M20 |35.805.139.0345

MOSAICOS

Mosaicos / Mosaicos

Malla Es. Essen Ash
30x30 (7x7)
M43 | 25.590.344.0304

Malla Es. Essen Sand
30x30 (7x7)
M43 | 25.590.119.0304

Malla Es. Essen Tortora
30x30 (7x7)
M43 | 25.590.297.0304

Malla Es. Essen Gris
30x30 (7x7)
M43 | 25.590.119.0304

Malla Es. Essen Zircon
30x30 (7x7)
M43 | 25.590.139.0304

EMPAQUETADO

Packaging / Emballage

Formato	Pz/Cj	M²/Cj	M²/Pl	Cj/Pl	Kg/Cj	Kg/Pl
45X90	3	1,21	53,24	44	30,80	1375,2
60X60	4	1,44	43,2	30	30,00	920
30X30 (7X7)	11	1,00	42	42	23,10	970,2

PIEZAS ESPECIALES

Special Pieces / Pièces Spéciales

	Producto · Formato	45X45	Codigo	Pz/Cj	Kg/Cj	60X60/30,3X61,3	Codigo	Pz/Cj	Kg/Cj	45X90	Codigo	Pz/Cj	Kg/Cj
1	RODAPIE ROMO	9X45	P12	22	19,36	9X61,3	P19	22	24,60	9X90	P55	11	21,8
2	*PELDAÑO	30X45	P46	6	17,00	30,3X61,3	P68	6	22,10	30X90	P112	6	28
3	*PELDAÑO ESPECIAL	30X45	P99	3	13,00	30,3X61,3	P104	3	11,50	30X90	P172	3	14
4	*ÁNGULO	30X30	P95	15	24,00	30,3X30,3	P105	15	24,00	30X30	P112	15	24
5	*ÁNGULO ESPECIAL	30X30	P126	6	12,00	30,3X30,3	P127	6	12,00	30X30	P172	3	13

*Realizamos el ranurado a todos los peldaños no especiales, a excepción de los modelos que cuentan con una superficie con relieve.
*All non-special steps tiles come with grooves unless the tread has a relief texture that prevents this from being done.
*Nous réalisons la rainurage sur toutes les marches non spéciales, à l'exception de celles disposant d'une base avec un relief empêchant de le réaliser.

			NORMAS DE ENSAYO STANDARD NORMES D'ESSAIS	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE
	GRUPO Bla (BL) Absorción de agua < 0,5% GROUPE Bla (BL) Absorption d'eau < 0,5% GROUPE Bla (BL) Absorption d'eau < 0,5%				
	Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Complies with the standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1900 N	39 - 45 N/ mm2 1800 - 2500 N
	Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm3)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
	Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10⁻⁶/C°
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y mezclas de piscinas Cleaning products and pool mixture agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Méthode d'essai disponible Mínimo LAB Minimum LAB Minimum LAB	Cumple la norma Complies with the standard Satisfait à la norme Clase UA Class UA Classe UA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 Minimum classe 3	Cumple la norma Complies with the standard Satisfait à la norme
	Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE-EN 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models Selon modèles

PAMESA
PAMESA CERÁMICA S.L.
Cno. Alcora, 8 · Apdo. Correos 14 · 12550 ALMAZORA · Castellón · SPAIN
Tel.: 34 · 964 50 75 00 · Telefax: 34 · 964 52 27 16 / 34 · 964 53 27 31

PAMESA cerámica

ES. ESSEN

COMPACTTO PEDRA